

➤ INFORMATIONS GENERALES

- Enduit très garnissant projeté
- Ratissé dégrossissage ou finition
- Blanc aspect enduit de maçonnerie

➤ DESTINATION

- En intérieur parpaings, agglos, briques, béton banché, enduit gouttelette, plaques de plâtre, béton cellulaire, carreaux de brique...
- En rénovation sur anciennes gouttelettes, R.P.E., toutes cloisons sèches, saines, peintes ou non : plaques de plâtre, enduits divers correctement imprimés
- Supports à imprimer avec une impression solvante
- Les supports doivent être propres secs (de 6% à 16% d'humidité) et sains

➤ Les Avantages

- Sans odeur
- Très garnissant

➤ APPLICATION

- A utiliser par température supérieure à 5°
- Avec tout type de machines à produits pâteux ou se taloche en une ou 2 passes successives de 2 à 5 kg / m², suivant l'état et la granulométrie du support
- Après une légère prise de l'enduit revenir ferrer à l'aide d'un plâtoir inox pour supprimer les côtes
- Nettoyage des outils à l'eau

➤ **RENDEMENT** - De 3 à 5 kg / m², selon support, par passe

➤ **SECHAGE** De 24 à 48 heures suivant conditions et charges, plus si conditions très humides

➤ CONDITIONNEMENT

- Seaux de 25 kg

➤ **CONSERVATION** 6 mois dans un emballage non entamé. Stocker à l'abri du gel.

Composition	
Solvants:	Eau
Charges:	Carbonates de Calcium
Adjuvants:	Dispersant, bactéricide fongicide
Épaississants:	Cellulosique, polyacrylates, argiles
Liants:	Liant cellulosique, styrène acrylique
Densité:	1,94
Extrait sec:	80,00%
Teneur en COV	- de 1 g/l

Le classement Feu est prononcé suivant les Articles 11.7 – 11.9.2 – 11.10.1 de la Norme NF EN 13501-1.

Classement : A2 -S1 , d0